

URANO



smalto uretanico extrafine

antigraffio
non ingiallente
lunga durabilità
per legno e ferro
interno ed esterno
resistente ai raggi UV

CARATTERISTICHE

Smalto extrafine di alta qualità a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti puri di elevata solidità alla luce. Presenta ottima distensione e pennellabilità, buona aderenza, alto potere coprente, eccellente resistenza al graffio, elevata brillantezza, colori inalterabili anche a distanza di tempo e un discreto potere antiruggine.

Ideale per la protezione e la decorazione di supporti in ferro e legno anche in ambienti marini, montani e industriali.

CAMPI D'IMPIEGO

Superfici in ferro e in leghe d'acciaio vecchie o già precedentemente verniciate, quali cancellate, ringhiere, infissi metallici, ecc., anche in ambienti marini, montani ed industriali.

Superfici in legno nuove, vecchie e già precedentemente verniciate; quali porte, infissi, battiscopa, travi, pannelli, ecc. Elementi d'arredamento, quali sedie, tavoli e mobili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,10 ± 0,05 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Alchidiche uretanizzante	Umidità relativa	<70%
Residuo secco	50% ± 2,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Brillante (gloss 85-90) Satinato (gloss 25-35)	Diluizione	Acquaragia minerale Max 5% Pennello Max 5% Rullo 10-20% Pistola/Airless
Viscosità	120-150" (F4 - 20°C)	Resa indicativa	14-16 mq/l per mano
COV	450 g/l (cat.i/BS)	Numero mani	1-2
Spessore film	60-80 micron (umido)	Essiccazione	2-4 ore al tatto 24 ore sopraverniciabile 24 ore profondità
Confezioni	2,5 - 0,75 litri		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Supporti in metallo ferroso mai verniciati

Lasciare arrugginire il ferro per eliminare la calamina e procedere alla totale eliminazione della ruggine mediante sabbiatura o energica spazzolatura; pulire e sgrassare le superfici con diluente nitro e infine applicare una o due mani di antiruggine FERSON, O MINIOPUR.

- Supporti in metallo ferroso già verniciati

Accurata carteggiatura e pulizia delle vecchie mani di finiture con rimozione delle stesse se non ben aderenti e della ruggine presente; pulire e sgrassare le superfici con diluente nitro e applicare una o due mani di antiruggine FERSON.

- Supporti in lamiera zincata nuovi

Sgrassare la superficie con soluzione decapante in alternativa con Diluente nitro, applicare una mano di ZINCLASS per aumentare la protezione e l'adesione degli strati di finitura.

- Supporti in lamiera zincata già verniciata

Accurata carteggiatura e pulizia delle vecchie mani di finiture, con rimozione delle stesse se non ben aderenti e della ruggine presente, senza intaccare lo strato di zinco; pulire e sgrassare le superfici con diluente nitro e applicare una mano di ZINCLASS per aumentare la protezione e l'adesione degli strati di finitura.

- Superfici in legno non verniciate

Carteggiare accuratamente e spolverare. In caso di legni resinosi, sgrassare con diluente nitro. Applicare una o due mani di fondo SINTAL.

- Superfici in legno precedentemente verniciati

Accurata carteggiatura e pulizia delle vecchie mani di finiture, con rimozione delle stesse se non ben aderenti; applicare una o due mani di fondo SINTAL.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua minerale come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua minerale subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Inflammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.