

CARSON STUCK



stucco in polvere per muri

finitura liscia
per interni
riempitivo
facile carteggiatura
rapida
spessore 0-3 mm

CARATTERISTICHE

Stucco per interni a base di gesso fine ventilato e collanti in polvere, con buon potere riempitivo, buona resistenza agli urti, non lascia aloni e macchie. Dotato di tenace adesione ai supporti e ottima lavorabilità.

Il prodotto non fessura e non spolvera, è coprente, riempitivo, uniformante e mascherante, con rapida essiccazione, facile lavorabilità e carteggiabilità.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato. Ideale per rasature parziali lisce e fini.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,80 (apparente)	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Derivati della cellulosa e resine in polvere	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	100%	Diluente	Acqua potabile
Tipo di finitura	Liscia	Diluizione	50% (2 parti di stucco + 1 parte d'acqua)
Colore	Bianco opaco	Preparazioone	Mescolare prima dell'uso
Confezioni	20 - 5 - 1 kg	Attrezzi	Frattoni, spatola
Presa di sporco	Alta	Essiccazione	10-15 min al tatto 40-60 min carteggiabile 16-24 ore verniciabile

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Miscelare CARSON STUCK con acqua potabile con un trapano a bassa rotazione o manualmente.

Mescolare bene il prodotto evitando grumi.

Applicare con frattazzo in acciaio o spatola.

Lo spessore massimo per strato è di 3 - 4 mm.

La miscela è utilizzabile per 2 - 3 ore.

Procedere all'applicazione del ciclo di finitura non prima di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.

Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.