

## VERTEL LUX



### convertitore legante per smalto sintetico lucido

facile applicazione  
forte aderenza  
alta copertura  
brillante

## CARATTERISTICHE

Base legante incolore, attintabile a tintometro, per ottenere lo smalto extra lucido per legno e ferro. Formulato con resine alchidiche e pigmenti di ottima qualità e stabilità alla luce.

Si applica su qualsiasi tipo di supporto sia in interni che in esterni.

Di ottima pennellabilità e copertura è disponibile in una vasta gamma di toni RAL.

## CAMPI D'IMPIEGO

Ideale per manufatti in ferro nuovo o vecchio come: ringhiere, porte, cancellate, recinzioni, mobili da giardino, strutture metalliche in genere e legno di ogni tipo.

## CARATTERISTICHE TECNICHE VERTEL LUX

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Peso specifico            | 0,83 kg/l             |
| Resina/Legante            | Alchidica Uretanica   |
| Residuo secco             | 52%± 1                |
| COV                       | 390 g/l               |
| Confezioni                | 14 - 2,5 - 0,75 Litri |
| Colore                    | Incolore              |
| Rapporto di pigmentazione | 75-25                 |

## CARATTERISTICHE TECNICHE SMALTO SINTETICO LUCIDO

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura      | Min 5°C - Max 35°C                                                             |
| Umidità relativa | <60%                                                                           |
| Preparazione     | Mescolare prima dell'uso                                                       |
| Diluizione       | Acquarigia/Dil. Sintetico<br>Max 5% Pennello<br>Max 5% Rullo<br>Max 5% Airless |
| Resa indicativa  | 8-12 mq/l per mano                                                             |
| Numero mani      | 1-2                                                                            |
| Essiccazione     | 1 ore al tatto<br>24 ore profondità                                            |
| Aspetto del film | Lucido (>70 gloss)                                                             |

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

### - Supporti in metallo ferroso mai verniciati

Asportare la ruggine e residui della lavorazione ad alta temperatura del metallo, mediante sabbiatura o con qualche altra azione abrasiva. Trattare la ruggine residua con un convertitore di ruggine. Pulire e sgrassare le superfici. Applicare una o due mani di antiruggine FERSON.

### - Supporti in metallo ferroso già verniciati

Asportare gli strati delle vecchie vernici non ben aderenti. Continuare con il ciclo per i metalli ferrosi mai verniciati.

### - Supporti in lamiera zincata

Asportare, se presenti, tutte le parti sfoglianti o poco aderenti delle vernici esistenti senza intaccare lo strato di zinco. Applicare il ZINCLASS per aumentare la protezione e l'adesione degli strati successivi.

### - Superfici in legno non verniciate

Dare una rapida carteggiata a secco per asportare le fibre sollevate. Pulire la superficie e asportare residui della lavorazione e l'eventuale resina con Diluente Nitro. Controllare che il legno non sia troppo umido. Su legni teneri e secchi o con assorbimento eccessivo applicare una mano di impregnante e carteggiare leggermente con carta abrasiva. Applicare, per assicurare maggior pienezza alla finitura coprente, una o due mani di pittura di fondo SINTAL e carteggiare.

### - Superfici in legno precedentemente verniciati

Asportare le parti sfoglianti e non ben aderenti. Livellare le irregolarità del supporto. Fori screpolature e difetti possono essere trattati con stucco per legno esposto all'interno o stucco per esterni. Carteggiare e pulire le superfici. Applicare, per assicurare maggior pienezza alla finitura coprente, una o due mani di pittura di fondo SINTAL e carteggiare.

### - Intonaci e muri

Controllare lo stato dell'intonaco e, se presenti, delle pitture. Asportare le pitture alla calce e alla tempera. Applicare una o due mani di pittura di fondo SINTAL.

## APPLICAZIONE

La temperatura del supporto deve essere di almeno 3°C sopra il punto di rugiada (dew point) dell'aria. Una buona ventilazione è tassativamente richiesta per assicurare una corretta essiccazione.

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con Diluente Sintetico o Diluente Nitro come da scheda.

La vernice viene applicata in 1-2 mani con intervallo di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con Diluente Nitro subito dopo l'uso.

Evitare di verniciare qualora ci sia probabilità di pioggia imminente.

## CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Inflammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.