

MUROTEx



stucco professionale per rasature fini

finitura liscia
poco assorbente
bianco
facile carteggiatura
rapida
spessore 0 - 4 mm

CARATTERISTICHE

Stucco rasante in polvere bianco, riempitivo e livellante, a finitura liscia per rasature fini di facile carteggiatura. Uniforma l'assorbimento delle superfici murali, evita la formazione di macchie nei colori sovrastanti. Ideale per rasature parziali e totali per finiture di pregio.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Polvere	Preparazione	50% (2 parti di stucco + 1 parte d'acqua)
Legante	Cemento	Miscelatore	Trapano a bassi giri
Colore	Bianco	Applicazione	Frattazzo in acciaio o spatola
Confezioni	20 - 5 kg	Spessore per strato	0 - 4 mm
Temperatura	Min 5°C - Max 35°C	Pot Life	2 - 3 ore
Umidità relativa	<60%	Essiccazione	24 ore

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti. Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Miscelare MUROTEX con acqua potabile con un trapano a bassa rotazione o manualmente.

Applicare con frattazzo in acciaio o spatola. Lo spessore massimo per strato è di 0 - 4 mm.

La miscela è utilizzabile per 2 - 3 ore.

Procedere all'applicazione del ciclo di finitura non prima di 24 ore.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti.

Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente.

Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.