

VERNIS AQUA FLATTING



flatting acrilico all'acqua

alta resistenza al salino
per tutte le essenze
buona dilatazione
idrorepellente
non ingiallisce
microporoso
inodore

CARATTERISTICHE

Vernice trasparente all'acqua per legno a finitura lucida (FL) o satinata (FS), non ingiallente ad elevata durezza superficiale che lo rende resistente ad urti, graffi e sollecitazioni meccaniche. Il film essiccato risulta compatto, idrorepellente ed elastico, segue le dilatazioni del legno esaltandone le naturali venature. Non sfoglia e protegge il legno dagli agenti atmosferici e inquinanti, anche in ambienti montani e marini.

CAMPI D'IMPIEGO

Ottimo per usi in ambienti interni quali parquet, porte, finestre, persiane, soffitti con travi a vista, tavoli, sedie, armadi, librerie e mobili in genere.

Alta resistenza su strutture e arredamenti da terrazzi e giardini, patii, gazebo, cottages, carport, ecc.

Questo prodotto può essere utilizzato anche su pitture preesistenti su pareti per ottenere superfici perfettamente lavabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,05 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Acrilica	Umidità relativa	>60%
Residuo secco	59%	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Lucido-Satinato	Diluizione	Acqua Max 5% Pennello Max 5% Rullo 5% Pistola/Airless
Resist/Lavaggio	Alta	Resa indicativa	10-12 mq/l
Resist/Salino	Alta	Numero mani	2 o più mani
Permeabilità al Vapore acqueo	Bassa	Essiccazione	Fuori polvere in 2-3 ore, sopraverniciabile 24 ore
COV	Max 130 g/l (cat.e/BA)		
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 litri		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Il supporto deve essere pulito, portante, asciutto e privo di parti friabili o in fase di distacco. Nel caso di utilizzo in ambienti esterni l'umidità del legno non deve superare il 10-12%.

- Superfici in legno nuovo

Carteggiare le superfici nella direzione della fibra, pulire accuratamente e rimuovere resine e residui di povere e sporco. Lavare e sciacquare accuratamente il legno fortemente resinoso con diluente nitro. Carteggiare le parti invecchiate ed ingrigite fino ad ottenere una superficie portante sana.

- Superfici in legno già verniciato

Rimuovere completamente le precedenti verniciature non aderenti, tramite carteggiatura. In presenza di precedenti verniciature, irruvidire la superficie carteggiando e pulire con cura. Questa operazione è sempre necessaria nel caso il supporto sia stato trattato con smalti.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acquaragia subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.