

EPOXONE FONDO



fondo ancorante epossidico per pavimentazione industriali

alta resistenza meccanica
penetra superficialmente
buona tenuta nel tempo
ottima adesione

CARATTERISTICHE

Fondo specifico bicomponente epossidico per la finitura EPOXONE, nel rivestimento di pavimenti industriali. Penetra superficialmente, ha un'ottima adesione e buona tenuta nel tempo.

CAMPI D'IMPIEGO

Fondo specifico bicomponente epossidico per EPOXONE nel rivestimento di pavimenti industriali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,97 (A) - 0,91 (B)	Temperatura	Min 5°C-Max 35°C
Resina/Legante	Epossidico	Umidità relativa	<60%
Aspetto del film	Trasparente	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Viscosità	120-150" F4	Diluente	Diluente Epossidico
Flash point	+27°C	Diluizione	15-25%
COV	390 (A+B)	Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Temperat.d'esercizio	-30 - +180°C	Pot-Life (20°C)	4 ore
		Spessore mani	40-50 micron per mano
		Resa indicativa	8-10 mq/kg
		Numero mani	1

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pavimentazioni in cemento o calcestruzzo (cls).

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e completamente maturato.

Controllare lo stato di conservazione. La superficie dev'essere consistente e non deve tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

Livellare le irregolarità del supporto.

Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con prodotti a base cementizia.

Controllare lo stato delle precedenti pitture.

Le parti non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eseguire in tutti i casi un trattamento di pallinatura o abrasione meccanica per facilitare l'adesione dell'EPOXONE FONDO.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura o lavaggio.

A supporti completamente asciutti procedere all'applicazione.

Codice		kg	Codice		kg		mq/strato
41.70.00	(A) TRASPARENTE	8,500	41.52.00	(A) CATALIZZATORE	2,800	(A)+(B)	140
41.70.00	(A) TRASPARENTE	1,700	41.52.00	(A) CATALIZZATORE	0,565	(A)+(B)	28

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

È consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

Dopo catalisi e diluizione come da scheda, applicare una mano di FONDO EPOXONE su tutta la superficie da rivestire.

Dopo 24 ore, a completa essiccazione del fondo, procedere con l'applicazione della finitura epossidica EPOXONE.

La pulizia degli attrezzi va' effettuata subito dopo l'uso con diluente.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. La confezione originale mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Inflammabile. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.