

## MOÈ



### lavabile extrabianca supercoprente ad effetto seta

opaco  
alto punto di bianco  
per frequenti lavaggi  
alta copertura  
facile applicazione  
ottima distensione  
finitura setosa



## CARATTERISTICHE

Idropittura lavabile murale effetto seta a base di copolimeri vinil versatici in dispersione acquosa che conferiscono al prodotto ottima resistenza agli agenti atmosferici ed agli alcali. Tali notevoli caratteristiche la rendono particolarmente idonea per la finitura di superfici murali interne ed esterne. MOÈ unisce un eccellente potere coprente, alto punto di bianco, pennellabilità e distensione superiori, ottima resistenza allo sfregamento ed al lavaggio, elevata traspirazione.

MOÈ è utilizzabile da professionisti e non, con ottimi risultati, anche per le tinte forti.

## CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato. Adatto per scuole, uffici, appartamenti, etc.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                               |                                      |                                                      |                                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Peso specifico                | 1,60 kg/l                            | Temperatura                                          | Min 5°C - Max 35°C                                                |
| Resina/Legante                | Sintetica                            | Umidità relativa                                     | <60%                                                              |
| Residuo secco                 | 63% ± 0,5                            | Preparazione                                         | Mescolare prima dell'uso                                          |
| Aspetto del film              | Opaco < 10 gloss                     | Diluizione                                           | Acqua potabile<br>35% Penello<br>25% Rullo<br>40% Spruzzo/Airless |
| Resist/Lavaggio               | Classe 2 (EN 13300)                  | Resa indicativa                                      | 8-10 mq/l per mano                                                |
| Lavabilità                    | dopo 15 giorni                       | Numero mani                                          | 2                                                                 |
| Permeabilità al Vapore acqueo | Alta (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2) | Essiccazione                                         | 1 ora al tatto<br>6 ore sopravverniciabile<br>24 ore completa     |
| Finezza                       | Fine (EN ISO 787-18)                 | COV                                                  | 4,8 g/l                                                           |
| Copertura                     | Classe 2 (ISO 6504-3)                | Per colori su basi neutre la diluizione è di 10-20%. |                                                                   |
| Presa di sporco               | Molto Bassa                          |                                                      |                                                                   |
| Confezioni                    | 14 - 5 - 0,75 litri                  |                                                      |                                                                   |

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

### - Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.

Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

Livellare le irregolarità del supporto con stucco in polvere CARSON STUCK o MUROTEX oppure stucco in pasta READY o 4U.

Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.

In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa.

Eventualmente additivare con prodotti della linea BIOSTERIL atti a rafforzare il trattamento e a prevenire le muffe.

Applicare come isolante fissativo il FIX per uniformare l'assorbimento e aumentarne aderenza e prestazioni di scorrimento del pennello.

**IMPORTANTE:** per le tinte forti e medie applicare 1 - 2 mani di EXTRA FIX come fondo pigmentato, per evitare differenze di assorbimento, evitando così aloni e difetti nelle finiture.

### - Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.

Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.

Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

## APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

## CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

**IMPORTANTE:** alcune tinte delle cartelle colori non sono realizzabili per esterno, consultare il servizio colore per accertamenti.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.