

MOONSKY



riflessi metallici

riflessi metallici
facile applicazione
traspirante
per interni
lavabile
opaco



CARATTERISTICHE

Rivestimento decorativo policromatico iridescente con riflessi metallici. Lavabile, traspirante, antigraffio, viene utilizzato nell'arredamento decorativo di ambienti interni, su muri, porte, superfici in legno o metallo preventivamente preparati.

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo per interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,10 kg/l
Resina/Legante	Acrilica
Residuo secco	55% ± 0,5
Permeabilità al Vapore acqueo	Alta (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2)
Aspetto del film	Satinato perlescente
Lavabilità	Alta
COV	3 g/l
Confezioni	2,5 - 1 litri
Presa di sporco	Bassa

Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Umidità relativa	<60%
Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Diluyente aqua	Pronto all'uso o max 50% secondo l'attrezzo usato
Attrezzi	Pennello, spalter, spatola flessibile, frattone e frattone ad angoli sfondati
Resa indicativa	7-10 mq/l
Numero mani	2
Essiccazione	1 ora al tatto 24 ore completa

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità con stucco CARSONSTUCK e lo stucco in pasta READY o 4U. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellessa o rullo nella stessa tinta della finitura. Resa indicativa: 6-8 mq/l. Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore.

APPLICAZIONE

Finitura Rodin: Applicare il Moonsky tal quale, senza diluizione, con frattazzo in acciaio inox in modo irregolare. Dopo 5-10 minuti, nella fase di ritiro ma prima dell'essiccazione, lisciare con un frattazzo in pvc a bordi stondati inclinandolo di qualche grado con una leggera pressione. L'effetto finale si ottiene incrociando la spatolata, alternando da destra verso sinistra e viceversa.

Finitura Orsay: Utilizzare come fondo l'UNIDECOR bianco e successivamente applicare il Moonsky diluito al 30% con acqua in due mani con pennello spalter in modo irregolare. Per questa finitura è possibile ottenere anche l'effetto brillantinato, aggiungendo al Moonsky, il Glitter Argento, Diamante o Oro. Nel caso di temperature elevate dell'ambiente, per ritardarne l'essiccazione, per non creare delle bruciature nelle giunture si consiglia di nebulizzare un leggero strato superficiale d'acqua.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.