

CARCEM



rivestimento acrilico specifico per calcestruzzo, anticarbonatazione

prevenzione batterica
per interni ed esterni
anticarbonatazione
idrorepellente
mano unica
osmotico

antialga



CARATTERISTICHE

Carcem è un prodotto formulato a base di polimeri stirolo-acrilici, può essere applicato su supporti con problemi di alcalinità come il calcestruzzo ed il fibrocemento senza pericolo di sfogliamento e carbonatazione. Carcem possiede un basso assorbimento d'acqua. La speciale formulazione del prodotto lo rende idrorepellente; impedendo pertanto l'impregnazione delle superfici esposte all'acqua evitando la formazione d'efflorescenze.

Finitura opaca con bassa presa di sporco e la sua particolarità è che non impedisce la traspirazione del supporto pur essendo idrorepellente.

Risponde pienamente alla norma DIN 4108-3 sulla protezione delle facciate.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Specifica per la protezione e decorazione delle facciate esterne.

Applicabile su intonaci, sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,43 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Stirolo acrilico	Umidità relativa	<70%
Residuo secco	59% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco < 10 gloss	Diluizione	Acqua potabile 20-30% Pennello 15-25% Rullo 25-35% Spruzzo/Airless
Resist/Lavaggio	Classe 1 (EN 13300)	Resa indicativa	6-8 mq/l per mano
Lavabilità	15 giorni	Numero mani	2
Resistenza Alkali	Ottima (UNI 10795)	Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa
Copertura	Classe 2 (ISO 6504-3)	COV	8 g/l
Confezioni	14 - 5 litri		
Presa di sporco	Bassa		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Cemento armato o calcestruzzo faccia vista

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati, asciutti e con almeno 4 settimane di stagionatura.

Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. I supporti devono essere privi di efflorescenze saline o macchie di umidità attive. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini. Nel caso di supporti molto assorbenti si consiglia di utilizzare una mano di PLYFOND a solvente o l'isolante EXTRA FIX.

APPLICAZIONE

Non applicare il prodotto all'esterno in caso di esposizione diretta al sole, con elevate o basse temperature (da +5°C a +35°C), in caso di pioggia imminente, gelo, nebbia o elevata umidità. Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua come da scheda. Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.