

MONET ANTICO



ferromicaceo anticorrosivo effetto antico

effetto antichizzato
ottima resistenza
forte aderenza
anticorrosivo
mano unica

CARATTERISTICHE

Specifico per il ferro ed il ferro battuto. Di aspetto satinato metallico. Di facile applicazione, evita l'uso dei tradizionali fondi antiruggine. Idrorepellente e resistente agli agenti atmosferici. Particolarmente adatto per cancellate, recinzioni, lampioni ecc. dove garantisce una protezione di lunga durata.

CAMPI D'IMPIEGO

Indicato come fondo e finitura per applicazioni su manufatti ferrosi esposti anche in ambienti umidi, industriali o marini. Superfici in ferro e in leghe d'acciaio nuove, vecchie o già precedentemente verniciate; quali cancellate, ringhiere, infissi metallici, ecc.
Superfici zincate e leghe leggere opportunamente trattate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,50 - 1,55 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetica	Umidità relativa	<70%
Residuo secco	52,5% ± 2,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Opaco	Diluizione	Acquaragia minerale Max 5% Pennello Max 5% Rullo 10-20% Pistola/Airless
Viscosità	100-150" (F4 - 20°C)	Resa indicativa	5-8 mq/l per mano
COV	424 g/l (cat.x/BS)	Numero mani	2
Spessore film	60-80 micron (umido)	Essiccazione	4 ore al tatto 24 ore sopravverniciabile 24 ore profondità
Confezioni	14 - 2,5 - 0,75 litri		

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Supporti in metallo ferroso mai verniciati

Asportare la ruggine e residui della lavorazione ad alta temperatura del metallo, mediante sabbiatura o con qualche altra azione abrasiva. Trattare la ruggine residua con un convertitore di ruggine. Pulire e sgrassare le superfici con Diluente Nitro. Applicare una o due mani di antiruggine FERNON.

- Supporti in metallo ferroso già verniciati

Asportare gli strati delle vecchie vernici non ben aderenti. Continuare con il ciclo per i metalli ferrosi mai verniciati.

- Supporti in lamiera zincata

Asportare, se presenti, tutte le parti sfoglianti o poco aderenti delle vernici esistenti senza intaccare lo strato di zinco. Pulire e sgrassare le superfici con Diluente Nitro. Applicare il FERNON ZINCO per aumentare la protezione e l'adesione degli strati successivi.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Diluire il prodotto con acqua minerale come da scheda.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua minerale subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Infiammabile. Seguire indicazioni di sicurezza nel contenitore/etichetta. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Tenere fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.