

SABRYA CLASSIC



rivestimento decorativo a finitura policromatica

rapida essiccazione
facile applicazione
ecologico, indore
effeto cangiante
multieffetto
per interni



CARATTERISTICHE

Rivestimento decorativo lavabile a finitura perlescente dall'aspetto metallico. Permette di ottenere finiture con superfici dai particolari effetti metallici con contrasti di luce che valorizzano gli ambienti interni, classici e moderni.

Necessita del proprio FONDO SABRYA CLASSIC.

Colori: SILVER - GOLD - METAL - ROSSOVENEZIA (cartella colori).

CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo per interni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	0,98 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Sintetico in emulsione	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	49% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto del film	Satinato perlescente	Diluyente	Acqua potabile
Lavabilità	Alta	Pannello spalter	10-25%
COV	3,1 g/l	Resa indicativa	6-8 mq/l per mano
Confezioni	4 - 2,5 - 1 litri	Numero mani	2
		Essiccazione	1 ora al tatto 6 ore sopravverniciabile 24 ore completa

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici. Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità con stucco CARSONSTUCK e lo stucco in pasta READY o 4U. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media.

Asportare i depositi di polvere, smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua. In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX.

Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellessa o rullo (mani incrociate). Resa indicativa: 6-8 mq/l. Essiccazione (in condizioni ottimali): 24 ore.

Diluire con acqua al 10-15% ed applicare in 2 mani fino a completa saturazione dell'intonaco.

Dopo 6-8 ore (in condizioni ottimali) procedere all'applicazione della finitura. Il fondo può essere applicato di colore bianco o colorato nello stesso tono della finitura, o in tonalità differenti per ottenere un effetto contrasto.

APPLICAZIONE

Effetto Pennellato: diluire il Sabrya Classic con acqua al 10-15% ed applicare con spalter a mani incrociate fino a completa saturazione dell'intonaco evitando riquadrature o pennellate lunghe. Attendere 4-6 ore tra le due mani.

Effetto Pioggia: diluire il Sabrya Classic con acqua al 5-10% ed applicare con pennellessa in due mani seguendo la pennellata in una direzione unica, evitando accumuli di prodotto.

Effetto Texture: applicare il fondo con rullo a pelo raso e ad essiccazione avvenuta (6-8 ore) applicare il Sabrya Classic con un pennello tipo spalter, senza diluire, lasciando in orizzontale e verticale.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.