

EPOXONE SEMILUCIDO



pittura bicomponente epossidica per pavimentazioni industriali

alta resistenza meccanica
alta resistenza chimica
pedonabile e carreggiabile
lunga tenuta
facile pulizia
ottima adesione

CARATTERISTICHE

Rivestimento bicomponente per il rivestimento antiacido e idrorepellente per pavimentazioni industriali a base di speciali resine epossidiche che rendono il film semilucido, duro e ben ancorato al supporto di cemento o calcestruzzo. Di semplice applicazione, resiste all'usura, alla trazione e alla compressione, agli attacchi acidi. È una copertura antigelo e antipolvere, lavabile e di facile pulizia. Ottima pedonabilità e carrellabilità.

CAMPI D'IMPIEGO

Adatto alla ricopertura duratura su cemento e calcestruzzo.

Ottimo per applicazioni su pavimenti industriali.

Per l'industria automobilistica, tessile, farmaceutica, chimica, meccanica, cartaria e tipografica; lavorazioni del pesce delle carni, casearia, enologia e imbottigliamento, magazzini di stoccaggio; laboratori, garage, autorimesse, officine, ponti e passaggi su navi, locali aeroportuali; ospedali, cliniche, laboratori, cucine e mense, magazzini, supermercati, sale espositive; serbatoi vasche e condotte in cemento e cls.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,37 (A) - 0,91 (B)	Temperatura	Min 5°C-Max 35°C
Resina/Legante	Epossidico	Umidità relativa	<60%
Aspetto del film	Semilucido (50-60 gloss)	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Solidi in peso/volume	57% / 42%	Diluente	Diluente Epossidico
Resistenze meccaniche	Eccellente	Diluizione	15-25%
Resistenze al lavaggio	Eccellente	Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Resistenze acidi-basi	Eccellente	Pot-Life (20°C)	3-4 ore
Viscosità (20°C)	80-90" F4	Spessore mani	40-50 micron per mano
Flash point	+21°C	Resa indicativa	3,5-4,2 mq/kg
VOC	428 (A+B)	Numero mani	2 (ad intervalli di 24 ore)
Temperat. d'esercizio	-30 - +180°C	Essiccazione	Pedonabile dopo 48 ore Completa in 7 gg

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Pavimentazioni in cemento o calcestruzzo (cls).

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e completamente maturato.

Controllare lo stato di conservazione. La superficie dev'essere consistente e non deve tendere a sgretolarsi.

In caso contrario provvedere al rifacimento o al consolidamento con prodotti specifici.

Livellare le irregolarità del supporto.

Buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti possono essere trattati con prodotti a base cementizia.

Controllare lo stato delle precedenti pitture.

Le parti non perfettamente aderenti devono essere asportate.

Asportare i depositi di polvere, smog ed altro, mediante spazzolatura o lavaggio.

A supporti completamente asciutti procedere all'applicazione.

Per le sue caratteristiche di adesione può essere applicato anche direttamente a mano unica sia su acciaio che su supporti zincati.

Per cicli anticorrosivi si consiglia di far precedere sempre l'applicazione di un primer antiruggine (Fondi epossidici).

Codice		kg	Codice		kg	mq/strato
41.60.00	(A) TRASPARENTE	8,960	41.52.00	(B) CATALIZZATORE	2,800	(A)+(B) 120
41.60.00	(A) TRASPARENTE	1,792	41.52.00	(B) CATALIZZATORE	0,565	(A)+(B) 24
41.61	(A) TINTE RAL	12,540	41.52.00	(B) CATALIZZATORE	2,800	(A)+(B) 140
41.61	(A) TINTE RAL	2,500	41.52.00	(B) CATALIZZATORE	0,565	(A)+(B) 28

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima, durante la diluizione e durante l'applicazione.

Per evitare la formazione di ombreggiature, applicare il prodotto con continuità, evitando di ritoccare con rullo o pennello le superfici già applicate, quando il prodotto inizia a filmare.

È consigliabile eseguire una prova preliminare sul supporto specifico per determinare i consumi.

La pulizia degli attrezzi va' effettuata subito dopo l'uso con diluente.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 24 ore.

Pulire gli attrezzi con diluente subito dopo l'uso.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo. La confezione originale mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 12 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Infiammabile. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.