

## MC 300



### vernici poliuretanica all'acqua per parquet

buona resistenza agli urti  
facilità d'applicazione  
resistente ai lavaggi  
buona dilatazione  
buona elasticità

## CARATTERISTICHE

Finitura poliuretanica MONO-BICOMPONENTE d'aspetto finale lucido, formulata con resine con caratteristiche tecniche all'avanguardia, infatti, può essere applicata su qualsiasi supporto dove è richiesta una resistenza elevata, tipo pavimenti industriali, pietre, legno, ecc. Elevata resistenza all'abrasione e al lavaggio con detersivi. Specifica per legno e parquet.

Si ha maggior resistenza aggiungendo il 10% del fondo MC 200 quale catalizzatore. In tal caso applicare prima il fondo stesso MC200 diluito al 400% con acqua.

Si può colorare al tintometro con il sistema INFINITY COLORSYSTEM + nelle tinte della gamma RAL.

## CAMPI D'IMPIEGO

Parquet in legno e manufatti lignei in genere ove richiesto un grado di finitura di elevata qualità ed ottima distensione

## CARATTERISTICHE TECNICHE

|                    |                         |                  |                                     |
|--------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------------|
| Peso specifico     | 1,20 kg/l               | Temperatura      | Min 5°C-Max 35°C                    |
| Resina/Legante     | Poliuretanico all'acqua | Umidità relativa | <60%                                |
| Residuo secco      | 59% ± 0,5               | Preparazione     | Mescolare prima dell'uso            |
| Aspetto del film   | Lucido                  | Diluyente        | Diluyente Epossidico                |
| Elasticità         | Alta                    | Diluizione       | 15-25%                              |
| Resist. ai lavaggi | Alta                    | Attrezzi         | Pennello, rullo, spruzzo            |
| Spessore film      | 30-50                   | Resa indicativa  | 10-14 mq/l per mano                 |
| COV                | 5 g/l                   | Numero mani      | 2                                   |
| Confezioni         | 10 - 5 litri            | Essiccazione     | 2-3 ore al tatto<br>24 ore completa |
| Presa di sporco    | Bassa                   |                  |                                     |

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

### - Parquet e manufatti in legno mai verniciati

Assicurarsi che i supporti siano completamente puliti, asciutti e non ammalorati.

Le superfici devono essere preventivamente trattate con MC 200 (fondo poliuretanico all'acqua) per favorire l'adesione tra superficie e finitura.

La temperatura del supporto dovrà essere  $> +10^{\circ}\text{C}$  per la polimerizzazione e di  $3^{\circ}\text{C}$  superiore al punto di rugiada. L'umidità relativa ambientale non deve essere superiore al 75%.

L'ambiente di applicazione deve essere areato per evitare l'accumulo di umidità.

### - Parquet e manufatti in legno verniciati

Procedere ad una pulizia meccanica con completa asportazione di strati poco aderenti.

Accertarsi che il film preesistente garantisca la sovraverniciatura con prodotti poliuretanici.

Procedere come per i manufatti non verniciati.

## APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'applicazione.

Utilizzare eventualmente come catalizzatore l'MC200 non diluito al 10% per esaltarne elasticità e resistenza all'abrasione.

Dare 2 mani incrociate a distanza di 5-6 ore.

Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.

## CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a  $5^{\circ}\text{C}$ . Proteggere dal gelo.

La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 6 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonché di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.