# VELA

**rivestimento decorativo effetto velatura**

facile applicazione
ecologico, inodore
idrorepellente
traspirante
opaco

## CARATTERISTICHE

Prodotto decorativo a base di resina silossanica caratterizzato da elevata permeabilità al vapore e basso assorbimento d'acqua, di facile impiego e ottima adesione al substrato.
È un rivestimento decorativo semicoprente opaco con una finitura velata idrorepellente.
Va applicato su idropitture lavabili acriliche o viniliche.

## CAMPI D'IMPIEGO

Rivestimento decorativo semitrasparente opaco per ambienti interni ad effetto finale velato.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| Peso specifico | 1,01 ± 0,02 kg/l |
| Resina/Legante | Acrilsilossanica |
| Residuo secco | 22% ± 0,5 |
| Aspetto del film | Opaco |
| Permeabilità al Vapore acqueo | Alta (UNI 10795 - UNI EN ISO 7783-2) |
| COV | 2 g/l |
| Confezioni | 5 - 2,5 - 1 litri |
| Presa di sporco | Bassa |

| | |
|---|---|
| Temperatura | Min 5°C - Max 35°C |
| Umidità relativa | <60% |
| Preparazione | Mescolare prima dell'uso |
| Diluizione | Pronto all'uso |
| Attrezzi | Spalter o spugna |
| Resa indicativa | 18-20 mq/l per mano |
| Numero mani | 1 |
| Essiccazione | 1 ora al tatto<br>24 ore completa |

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

**- Opere murarie non verniciate**
Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti. Le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.
Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti. Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti. Livellare le irregolarità con stucco CARSONSTUCK e lo stucco in pasta READY o 4U. Carteggiare e livellare con carta vetrata a grana media. Asportare i depositi di polvere,smog e altro mediante spazzolatura e lavaggio con acqua.
In presenza di muffe trattare le superfici con prodotti specifici detergenti e risananti antimuffa. Utilizzare come isolante, all'interno e all'esterno, in tutti i casi dove necessita un maggior potere uniformante e consolidante, il fissativo acrilico FIX. Applicare una o due mani di UNIDECOR (fondo uniformante silossanico per decorativi) con pennellessa o rullo (mani incrociate).
Resa indicativa:6-8 mq/l.
Essiccazione (in condizioni ottimali):24 ore.
Si può applicare anche su finiture acrilsilossaniche per non pregiudicare la caratteristica di traspirabilità ed idrorepellenza.

## APPLICAZIONE

Riprodurre il colore al tintometro con il sistema INFINITY COLORSYSTEM + o coloranti universali.
Il prodotto è pronto all'uso, eventualmente diluire con pochissima acqua (3%).
Applicare con un pennello spalter 70-100 a pennellate incrociate oppure con spugna o guanto, evitando di ripassare evitando accumuli e bruciature.

## CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo. La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

## AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare tutto il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.